



# CONCENTRAT PRIMER



*Грунтовка-концентрат глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*

- Грунтовка-концентрат до 1:6
- Укрепляет поверхность
- Увеличивает адгезию покрытия к основанию
- Уменьшает расход финишных красок



## Свойства продукта

Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков. Имеет высокие проникающие способности. Укрепляет и стабилизирует основание перед нанесением следующего слоя материала. Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Эффективно заполняет поры в подложке, уменьшает и выравнивает впитывающие способности поверхности. Связывает остаточную пыль. Не содержит растворителей, быстро высыхает, снижает расход финишного материала. Не разъедает мягкие финишные шпаклёвки.



## Назначение

Предназначена для укрепления и пропитки тонкопористых, впитывающих и осыпающихся минеральных оснований. Уменьшает и выравнивает водопоглощение основы перед нанесением лакокрасочных покрытий, декоративных материалов и при производстве строительных работ: нанесении штукатурки, строительных растворов, устройстве систем теплоизоляции, шпаклевании, поклейке обоев, облицовке плиткой и устройстве полов.



## Типы поверхностей под нанесение

Минеральные основания такие как штукатурка всех видов, бетон, строительный гипс, кирпичная кладка, шлакоблок, гипсокартон, а также дерево, ДСП, ДВП, OSB, QSB, асбестоцементные и волокнисто-цементные основания и т.д.



## Предварительная подготовка

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибок, плесенью и т.д. поверхности очистить с применением специальных средств или удалить механическим путем.

## Нанесение

Разбавить водой от 1:2 до 1:6 в соответствии с рекомендациями (см. таблицу). Тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. Не допускать появления капель и подтёков перед нанесением финишной покраски. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 °C.

## Очистка инструментов

Удалить остатки грунтовки с инструмента, после чего промыть водой. Засохший состав очищается механически.



# CONCETRAT PRIMER



НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ (не менее 1:2)
Грунтовка поверхностей с сильной впитывающей способностью, рыхлых, имеющих лёгкую осыпь таких как гипсовые, цементные шпаклёвки и штукатурки, ОСБ, ДВП, ДСП, кирпич пористый, раствор цементный шлаковый, пенобетон, газобетон, стеклохолст и т.п.	Укрепление основания перед нанесением следующего слоя материала. Улучшение сцепления отделочных материалов с основанием, заполнение пор, выравнивание впитывающей способности поверхности.	1:2
Грунтовка поверхностей со средней впитывающей способностью таких как лёгкий бетон, акриловые шпаклёвки готового применения, известняк, обыкновенный кирпич, сосна, пробковое покрытие для пола и т.п.	Укрепление основания перед нанесением следующего слоя материала. Улучшение сцепления отделочных материалов с основанием, заполнение пор, выравнивание впитывающей способности поверхности.	до 1:4
Грунтовка поверхностей со слабой впитывающей способностью таких как тяжёлый бетон, силикатный кирпич, керамический камень, дуб и т.п.	Укрепление основания перед нанесением следующего слоя материала. Улучшение сцепления отделочных материалов с основанием, заполнение пор, выравнивание впитывающей способности поверхности.	до 1:5
Грунтовка всех типов поверхностей.	Связывание остаточной пыли.	до 1:6

## Технические характеристики

Назначение	Для грунтования минеральных оснований
Состав	Акрил-стирольная дисперсия, биоциды
Цвет	Молочный, после высыхания бесцветный
Расход	От 20 до 80 мл/м <sup>2</sup> (неразбавленного концентрата). Расход зависит от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	2-4 часа один слой
Сухой остаток	Около 25%
Плотность	Около 1,05-1,1 кг/л
Хранение	Хранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5°C). Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения	24 месяца с даты производства
Упаковка	1 л ; 2 л

## Меры безопасности

Грунтовка нетоксична и пожаробезопасна. Не смешивать с органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунтовки в глаза – промыть большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На грунтовку имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

## Охрана окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только пустую тару.

## Производитель

ООО "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", 03150, Украина, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86В,  
тел./факс: +38 (044) 351 17 57

ТУ У 20.3-39526711-001:2016

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как недействительные после публикации нового издания.