



IDEAL FACADE



Универсальная латексная краска
для фасада и интерьера

- Для широкого спектра поверхностей
- Устойчива к растрескиванию
- Препятствует образованию плесени и грибка
- Устойчива к интенсивному воздействию влаги

Свойства продукта

Обладает адгезионными свойствами к большинству строительных поверхностей, высокой кроющей способностью. Создает на поверхности очень эластичную, устойчивую к механическим нагрузкам пленку. Подходит для окраски фасадов подверженных усадке, цоколей, крыш, ванных комнат, устойчива к появлению небольших трещин. Стойкая к влажному истиранию и мытью с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отлично наносится на поверхность, образует однородное матовое покрытие, не стекает и быстро высыхает. Паропроницаемая и водостойкая, препятствует образованию грибка, плесени, дрожжей на окрашенной поверхности. Устойчива к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Экологически чистая с нейтральным запахом. Тонируется в широкой гамме цветов.

Назначение

Защитная, декоративная и ремонтная окраска фасадов зданий, цоколей, крыш, оград, столбов, кирпичных и каменных кладок. В интерьере применяется для создания износостойких и влагостойких покрытий в кухне, ванных комнатах, производственных помещениях и прочих.

Типы поверхностей под окраску

Новые или ранее окрашенные поверхности из цементно-песчаной, известковой, гипсовой, декоративной штукатурки, бетона, газо- и пенобетона, цементно-стружечных и асбестоцементных плит, кирпича в т.ч. силикатного, шифера, битумной черепицы, акриловых, гипсовых, виниловых шпаклёвок, др. минеральных оснований снаружи и внутри помещений. Подходит для окраски оцинкованного и черного металла, дерева, загрунтованных ДСП, ДВП внутри зданий.

Предварительная подготовка

Неокрашенные минеральные поверхности: Очистить поверхность от непрочного и отслаивающегося материала, отложений соли, жирных пятен, грязи, пыли, плесени, грибка. Меловую и известковую побелку следует полностью удалить. Неровности, трещины и выбоины заделать заполнить шпатлевкой подходящей для данной поверхности. Для лучшей адгезии и придания прочности загрунтовать средством UNIVERSAL PRIMER. Перед покраской выдержать поверхность в полном соответствии с рекомендациями производителя материала. Сильно впитывающие, различные по составу и цвету поверхности рекомендуется загрунтовать 1 слоем краски IDEAL FACADE, разбавленной до 10% водой. Перед нанесением яркого финишного покрытия загрунтовать поверхность близкой по цвету краской на 10% разбавленной водой.

Ранее окрашенные поверхности: Очистить поверхность от непрочной и отслаивающейся краски, масла, грязи и пыли. При необходимости поверхность обезжирить и высушить. Неровности, трещины и выбоины заделать ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному. Ранее окрашенные алкидной и масляной краской поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, обработать наждачной бумагой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Остаточную пыль связать средством UNIVERSAL PRIMER. При нанесении поверх старой краски при реставрационных работах необходимо на небольшом участке поверхности проверить совместимость покрытий.

Профнастил, оцинкованный металл, алюминий внутри здания: Тщательно очистить от высолов, грязи, масляных и других загрязнений, обезжирить.

Чёрный металл: Очистить от слабосвязанных участков, поддавшихся коррозии, ржавчины, грязи, масляных пятен. Перед покраской чёрный металл необходимо покрыть антикоррозионной грунтовкой.

Фанера, ДВП, ДСП, дерево внутри зданий: Очистить от пыли, грязи, жирных пятен, смолы, грибка, лишайников, плесени. Обработать антисептиком. Высушить древесину до 18-20% максимальной влажности.

Обои под покраску: Должны быть полностью высушены. Минимальный срок для просушивания свежеприклеенных обоев 24 часа.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При необходимости первый слой краски можно разбавить водой не более чем 10% от объёма. Финишный слой краски наносить неразбавленным через 2-3 часа после нанесения первого в зависимости от температуры и влажности. При нанесении краски гидродинамическим распылением разбавить водой 10% от объёма. Для нанесения финишного слоя рекомендуется использовать продукцию одной партии, в противном случае, осуществлять их смешивание.

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от +5 до +28 °C; относительная влажность не более 80%. Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски. Полной износостойкости покрытие достигает через месяц. Для ремонтной окраски поверхности окрашенной краской IDEAL FACADE, можно применять эту же краску или другую краску на водной основе.

Очистка инструментов

Удалить остатки краски с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством. Следы подсохшей краски с инструмента можно удалить механическим путём и моющим средством.

Уход за окрашенной поверхностью

Очистку окрашенной поверхности рекомендуется осуществлять губкой или мягкой тканью. Для мытья допускается использование всех доступных бытовых моющих средств. Свежие пятна от растительного масла и животных жиров удалять с помощью жидких моющих средств, содержащих ПАВ. Для снятия битума и следов от резины можно использовать жесткую сторону губки с применением моющих средств. Перед нанесением проверить выбранное моющее средство на окрашенной поверхности в малозаметном месте. После очистки, остатки моющих средств необходимо смыть с окрашенной поверхности чистой водой. Следует помнить, что окрашенная поверхность достигает своей окончательной твердости после полной полимеризации пленки в течение 3-4 недель.



Технические характеристики

Назначение	Для внутренних и наружных работ
Состав	Акрил-стирольная дисперсия, пигменты, функциональные добавки
Степень глянца (ДСТУ EN 13300:2012)	Матовая
Расход	7–9 м ² /л (расход краски зависит от типа и подготовки поверхности)
Разбавитель	Вода
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Сухой от пыли через 30 минут, можно перекрашивать через 2-3 часа
Сухой остаток	Не менее 50% в зависимости от оттенка
Плотность	Около 1,3 кг/л
Требования к распылителю	Насадка 0,014-0,016, давление 140-150 бар, угол распыления 40-60°
Хранение	Хранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5°C). Не допускать замораживания краски!
Гарантийный срок хранения	24 месяца с даты производства
Упаковка	1 л; 3 л ; 10 л

Меры безопасности

Краска нетоксична и пожаробезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

Охрана окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только пустую тару.

Производитель

ООО “ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ”, 03150, Украина, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86В,
тел./факс: +38 (044) 351 17 57

ТУ У 20.3-39526711-001:2016

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как недействительные после публикации нового издания.